

## **LAQUE S37**

REF GA 208

Laque glycérophtalique contenant des hydrocarbures aromatiques à séchage rapide.

AFNOR T30 003 – Famille 1 – Classe 4a

Bonne stabilité du brillant à l'extérieur et résistance aux intempéries.

### **DESTINATION**

Pour intérieur et extérieur

Métaux ferreux : après décalaminage, dérouillage, dégraissage

Métaux non ferreux : après dégraissage suivi d'une couche de wash primer

- 15 – 20 % avec diluant synthétique T19

### **METHODES D'APPLICATION**

- Pistolet : Pistolet pneumatique, électrostatique, airless
- Brosse, rouleau

Epaisseur conseillée 30 – 50 microns secs

### **SECHAGE**

Séchage à 20°C, HR 60% et 30µm sec

Hors poussière 15 minutes

Sec au toucher 40 minutes

Sec en profondeur 24 heures

La peinture atteint sa dureté maximum après 10 à 15 jours. Peut-être accéléré au four à 80°C pendant 30 min.

### **RECOUVREMENT**

Il est possible de après 48 heures

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES \***

|                              |                          |              |
|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Extrait sec en poids</b>  | <b>66 +/- 3 %</b>        | <b>kg/kg</b> |
| <b>Extrait sec en volume</b> | <b>47 +/- 3 %</b>        | <b>l/kg</b>  |
| <b>Densité</b>               | <b>1 à 1,20 +/- 0,05</b> |              |
| <b>point éclair</b>          | <b>21°C</b>              | <b>//</b>    |
| <b>Rendement théorique</b>   | <b>6 à 10</b>            | <b>m2/kg</b> |
|                              |                          |              |
|                              |                          |              |
|                              |                          |              |

**CONSERVATION**

12 mois en bidons d'origine fermés et non entamés  
Stocker dans un local ventilé à température entre + 5°C et 35°C

**HYGIENE ET SECURITE**

Consulter l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage, la fiche de données de sécurité correspondante

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos Produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part.

En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.