



DESCRIPTION ET NATURE

Imperméabilisant élastique photo-réticulable, avec protection anti-moisissure pour surfaces verticales. Continu, anti-fissures, microporeux, lessivable et flexible. Stable à températures extrêmes (depuis -20° jusqu'à 60°C).
Elasticité I4 suivant norme AFNOR 84-402/403.

UTILISATION

Extérieur/intérieur
Façades
Mortier de ciment
Brique poreuse

PROPRIÉTÉS

Anti-rouille
Élasticité
Imperméable
Résistance thermique
Ne propage pas la flamme
Respecte les normes d'étanchéité
Parfaite fusion entre couches Blanc, couleurs et peut se teinter
Imperméable à l'eau de pluie selon UNE 23P/201105/
Perméabilité à la vapeur d'eau selon UNE-EN-ISO 783
Elasticité I4, selon Norme AFNOR 84-402/403
Rendement pour respecter les normes d'étanchéité: 0,75l/m² (2-3 couches minimum). Rendement par couche: 4m²/l, finition en 3 couches. Rendement par couche 2,74 m²/l, finition en 2 couches.
Garantie : 10 ans après émission du certificat de garantie par Pinturas Monto S.A.U.
Bonne adhérence
AFNOR NFT 30-804 P-84-403: Clase D3. Máximo VOC=40g/l.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Semi-mat
Densité	1,33± 0,05 kg/l
Viscosité	138 +/- 15 PO
Extraits secs en volume	52± 1
Extraits secs en poids	64± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):40 g/l
Rendement approximatif par couche	10-13 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR:60%): 4-6 h en présence d' U.V.
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%): 24 h
Couleurs	Bases: Blanco 102, IN y TR Couleurs nuancier
Classification	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2. AFNOR NFT 30-804 P-84-403: Clase D3. Máxi

PRÉPARATION DU SUPPORT

Suivant DTU 42.1

Supports neufs

Mortier de ciment :

- Attendre jusqu'à prise totale (30 jours minimal).
- Nettoyer le support de possibles efflorescences par jet abrasif, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.

Recad Industrie | 134 avenue de Général Leclerc, 80300 ALBERT

téléphone : 03-22-75-36-47 et fax : 03-22-75-23-76

courriel : recad@wanadoo.fr

<http://peinture-recad-industrie.fr/>



3. Dans des surfaces excessivement polies, poncer pour dépolir.
4. Fixer les supports fragiles avec fixateur adéquat.
5. Nettoyer le support de tout reste de produits ou de résidus.
6. Enduire avec produits pour Extérieurs les défauts du support.

Plâtre :

- Attendre jusqu'à ce qu'il soit bien sec (maximal 20% d'humidité).
- Éliminer du support tout reste de produits et/ou des résidus.
- Éliminer les efflorescences. Régler les absorptions de la surface avec une impression adéquate.
- Sur des surfaces excessivement polies poncer pour dépolir.
- Fixer les supports fragiles ou farineux au moyen d'un fixateur adéquat.
- Enduire pour éliminer les défauts du support.

Restauration et entretien

- 1 - Éliminer totalement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérentes.
- 2 - les surfaces brillantes doivent être nuancées, pour assurer une bonne adhérence.
- 3 - Dans les supports peints on doit vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté avant de repeindre.
- 4 - Enduire les défauts du support

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Assainir la surface en éliminant tout type saleté, mousse, moisissure, etc. de la surface et laver avec eau propre non contaminée.
- Agiter le produit jusqu'à homogénéisation parfaite.
- Diluer légèrement le produit en fonction de la porosité et de l'état du support dans la première couche.
- Il est très important que la température du support est supérieure aux 5°C puisque le produit pourrait être congelé.
- Finir dans plusieurs couches jusqu'à appliquer la quantité conseillée.
- il est recommandé de l'utiliser en couches épaisses, ne pas utiliser en tant que finition couche fine car il ne développerait pas toutes ses caractéristiques.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5° C.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-5%
Rouleau	0-5%
Pistolet air less	0-10%
Pistolet air mix	0-10%
Pistolet aérogaphe	0-10%
Turbo basse pression	0-10%

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par l'opérateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L, 12 L.

