



RECAD

Industrie

DESRIPTIF

Vernis acrylique de qualité supérieure. Multi-adhérente, pour la décoration et la protection de divers supports : construction, métal, bois, cuivre, pvc...

Format : 750 ML, 4 L

MÉTHODE D'APPLICATION

Remuer le produit jusqu'à parfaite homogénéisation

Appliquer sur des supports propres et secs.

Produit pouvant être dilué entre 0 et 15 % suivant la méthode d'application

Lavable au-delà d'un délai de 24 jours à compter de son application. Ne pas appliquer le produit par des températures trop importantes ou inférieures à 5° C, ni des surfaces exposées à fort ensoleillement.

Maintenir des conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage. Ne pas appliquer avec une humidité supérieure à 80 %.

Ne pas laver avant 24 jours

Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après leur utilisation. Application à la brosse, rouleau, air less (buses de 15 à 23 pouces), pression 150 bars

UTILISATION

Intérieur/extérieur

DILUANT APPLICATION ET NETTOYAGE

Eau (dilution de 0 à 15 %)

MONTONATURE SATINADO

PRÉPARATION

Supports neufs

Mortiers de ciment, plâtre

Attendre jusqu'à la prise totale et séchage du fond

Nettoyer le support de possibles efflorescences et neutraliser les surfaces alcalines

Bois neuf :

Appliquer sur des bois sains, bien dégraissés, sans poussière par brossage.

Fer et dérivés :

Appliquer sur supports bien dégraissés sans poussière et secs.

Passer une impression avec montoprimer

Restauration et entretien

Plâtre, ciment et dérivés peints

Éliminer complètement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérentes

Poncer si nécessaire. Vérifier l'adhérence.

Passer une impression

Bois vernis ou peints :

Éliminer tout reste de produits, les zones mal adhérentes ou en mauvaise état, poncer légèrement, éliminer la poussière du ponçage.

STOCKAGE

Attention : le produit doit être stocké dans ses récipients originaux, 24 mois à partir de la fabrication à l'abri des sources de chaleur, en zones sèches à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.

PROPRIÉTÉS

- Filmogène
- Pénétrant
- Résistance aux agents atmosphériques
- Séchage rapide
- Certification en matière de sécurité des jouets conformément à la norme EN 71-3 :2013 + A1 :2014
- Peinture sans émission. Testé et classé en catégorie A+ après 28 jours de test dans des laboratoires externes autorisés.
- Grande dureté et résistance
- Haute rétention de couleur et de brillance
- Formulé avec composants et pigments non toxiques
- Lavabilité
- Ne jaunit pas
- Ne craquelle pas
- Perméable à la vapeur d'eau
- Sans odeur une fois sec



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : satiné
 Densité : 1.26 ± 0.05 kg/l
 Viscosité : 20 +/- 3 PO
 Extraits secs en volume : 42 ± 1
 Extraits secs en poids : 55 ± 1
 COV : Cat. a/BA 150/100 (2007/2010) : 130.00 g/L
 Rendement approximatif par couche : 8 - 10 m² /L
 Sec au touché : 1 H
 Recouvrable/Doublage : 6 h minimum
 Couleur : Blanc ou teintés

SUPPORT

Mur, Pvc, plastique (effectuer un test d'adhérence préalable), Plâtre, Pierre Métal apprêté au préalable : fer, acier aluminium, cuivre...

Mortier de ciment, Bois massif et contreplaqué
 Idéal pour des finitions lisses d'exigences maximales sur les murs et les toits. Il convient aussi pour la menuiserie en général, les portes, les meubles, les tuyaux, les radiateurs...

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout.

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par l'applicateur.

Garantie : les informations sont données de bonne foi dans l'état actuel de nos connaissances, sur la base d'essais techniques. La manipulation, la résistance des supports et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Cette fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date de péremption inscrite sur le produit).